

NATURA DEL PRODOTTO

Banda autoadesiva a freddo a base di mastice butilico rivestito da tessuto non tessuto, il quale permette la deformazione del prodotto. Il lato adesivo è protetto da supporto pelabile.

CARATTERISTICHE

BC SEAL BAND è ideale per la sigillatura di raccordi parete-pavimento su sottofondi cementizi, laterizio, fibrocemento, metallo o pavimentazioni piastrellate prima della posa di impermeabilizzanti liquidi o cementizi della gamma WINKLER. Il rivestimento in tessuto non tessuto si adatta alla forma del supporto, può essere facilmente sagomato per adattarsi ad angoli, scarichi, messicani ecc dove può essere utilizzato in abbinamento con BC SEAL PAD.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

I supporti devono essere puliti, asciutti e senza polvere, oli, sostanze estranee o antiaderenti. Su sottofondi sfarinanti si consiglia per favorire l'adesione, una preventiva applicazione di WINFIX CONCRETE.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere NESSUN additivo
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato
Non lasciare esposta ai raggi ultravioletti

APPLICAZIONE

Togliere il protettore, posizionare la banda sul supporto evitando le formazioni di bolle d'aria tra il butilico ed il supporto.

In caso di raccordi tra due nastri, sormontare di almeno 5 cm.

Per la sigillatura di supporti soggetti a dilatazioni significative, si consiglia di prevedere un metodo di applicazione di BC SEAL BAND, in grado di sostenere tali tensioni. Ad esempio, in caso di sormonti tra lamiera grecata, sarà necessario applicare i due lembi della banda sulle porzioni di lamiera da collegare, lasciando libera la parte centrale, creando così un "omega". Applicare con temperature comprese tra +5°C e +40°C.

AVVERTENZE

Prima della posa si consiglia di riparare eventuali irregolarità della superficie, incollare eventuali piastrelle staccate e di verificare la presenza di umidità occulta per evitare la formazione di tensioni di vapore. Evitare l'impiego in imminenza di pioggia e su superfici bagnate. Il prodotto, dopo la sua applicazione, dovrà essere ricoperto entro 24 ore.

CONFEZIONI

Rotolo: 80 mm X 10 m

COLORE

Tessuto non tessuto: bianco

Butile: grigio

STOCCAGGIO

Il prodotto ha una durata di vita di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originario non aperto. Immagazzinare in un locale ventilato al riparo di umidità ad una temperatura compresa tra i +5°C e + 35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

Il mastice butilico è sensibile ai solventi.

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)

CARATTERISTICA	NORMATIVE	RISULTATI
Natura Film	-	100% polipropilene
Natura compound	-	Gomma butilica
Massa m ²	D 45 1012	50 g/m ²
Idrorepellente	-	sì
Residuo secco	-	100 %
Resistenza al gocciolo del butilico	ISO 7390	a 5°C < 3 mm
	ISO 7390	a 70°C < 3 mm
Comportamento a -30°C	D 421313	Non c'è distacco
Resistenza al colo (a caldo metodo della lastra perforata)	D 45 5256	Assenza di colo
Peeling a 90° Su acciaio	MEL 052	> 4 N/cm
Peel adhesion	ASTM D 1000	20 N/cm
Probe tack	ASTM D 2979	7,5 N
Impermeabilità	EN 1928	Pass
Piegatura a bassa temperatura	EN 495-5	≤ - 40°C
Trasmissione vapore	EN 1931	μ 26176 ± 30%
Resistenza all'urto	EN 12691	Met. B ≥ 100 mm
Resistenza alla lacerazione	EN 12310	Long. ≥ 130 N
		Trans. ≥ 125 N
Proprietà di trazione e allungamento a rottura	EN 12311	Long. ≥ 145 N/50 mm ≥ 100%
		Trans. ≥ 105 N/50 mm ≥ 100%
Temperatura di posa	-	+ 5°C < T < +40°C
Intervallo di tenuta	-	- 30°C < T < +80°C

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.